

Baumit Sanova Antico

Известковая штукатурка



ПРОДУКТ Сухая известковая смесь заводского изготовления с добавлением 5 % гидравлической добавки для ручного нанесения. Применяется для внутренних и наружных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ Наносится на известковые, известково-цементные штукатурки, кирпич, известняк. Применяется для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации памятников архитектуры.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ Упаковка: Мешок: 25 кг. Поддон: 42 мешка (1050 кг).
Хранение: В сухих условиях на поддонах в оригинальной неповрежденной упаковке изготовителя на крытых складах с относительной влажностью воздуха не более 60%.
Дата изготовления и номер партии указаны в заводской маркировке, см. на упаковке.
Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.
Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный размер зерна:	2,5 мм
Предел прочности на сжатие (28 сут):	не менее 1,5 Н/мм ²
Плотность раствора:	ок. 1900 кг/м ³
Расход сухой смеси:	ок. 16 кг/м ² при толщине слоя 10 мм
Максимальная толщина штукатурки при однослойном нанесении:	15 мм

Испытания проводились при нормальных условиях (температура воздуха 20°C, отн. влажность воздуха 60%). При высокой влажности воздуха и низких температурах процесс твердения замедляется.

Изготовлено по ТУ 23.64.10-003-56826812-2018.

ОСНОВАНИЕ Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без пыли, впитывающим, без высолов, способным нести нагрузку и без слабых участков.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Основание предварительно увлажняют в зависимости от его природы, впитывающей способности и погодных условий. Как правило, основание увлажняют за 2 часа до нанесения штукатурки. Важно, чтобы на поверхности стены не образовывалась водяная плёнка.

НАНЕСЕНИЕ При выполнении штукатурных работ наносится обрызг и грунт.
При приготовлении рабочего раствора обрызга смесь замешивается с водой в обычных строительных гравитационных смесителях или с помощью механической мешалки до готовой к применению консистенции. Время смешивания ок. 3-5 мин.

Расход воды составляет ок. 5 л на мешок (25кг).

Обрызг наносится кельмой или мастерком сплошным слоем толщиной 5-10 мм. Поверхность должна оставаться шероховатой. Время твердения обрызга не менее 2 сут. В течении первых 2-3 сут твердения следует защищать штукатурку от быстрого высыхания, при необходимости смачивать водой.

Нанесение грунта производится для формирования основного объема штукатурки. Время смешивания ок. 3-5 мин. Расход воды составляет ок. 4 л на мешок (25кг).

Растворная смесь набрасывается кельмой или ковшом. При требуемой толщине штукатурного слоя более 15 мм нанесение производится послойно. Время твердения между слоями не менее 1-2 сут. Время твердения всех штукатурных слоев перед нанесением отделочных материалов – не менее 10 сут на каждый сантиметр толщины.

Поверхности со свеженанесённой известковой штукатуркой защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 сут.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Во время нанесения и процесса схватывания температура воздуха, материала и основания должна быть выше +5°C.

Дополнительную информацию читайте в технической спецификации на продукт и на сайте компании.