



## Baunit FillPrimer

Грунтовка

- для заполнения трещин -



- Для наружных и внутренних работ
- Для перекрытия микротрещин
- Высокая адгезия и прочность
- Содержит микроволокно
- Без растворителей

**Продукт:** Готовая к применению грунтовка на основе полимерного связующего, не содержит растворителей. Атмосферостойкая, водоотталкивающая, паропроницаемая, удобная в работе. Заполняет и перекрывает волосяные трещины до 0,5 мм.

**Состав:** Органическое связующее, минеральный наполнитель, микроволокно, добавки, вода.

**Назначение и область применения:** Универсальная грунтовка для наружных и внутренних работ, для перекрытия микротрещин, для нанесения на старые и новые минеральные основания (штукатурки, шпаклевки, бетон), подходит также для нанесения на старые прочно держащиеся краски и декоративные штукатурки, для последующего нанесения финишных декоративных штукатурок и красок Baunit. Рекомендуется для ремонта микротрещин в СФТК.

<b>Показатели качества и технические характеристики:</b>	Плотность:	ок. 1,5 кг/дм <sup>3</sup>
	Максимальный размер зерна:	ок. 0,5 мм
	Массовая доля нелетучих веществ:	ок. 70%
	Цвет:	белый
	Значение pH:	ок. 9
	Расход материала (при однослойном нанесении):	ок. 0,2 кг/м <sup>2</sup> на гладком основании
	Температура проведения работ:	от +5°C до +30°C

*Приведенные в данном описании показатели качества, технические характеристики и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В иных условиях они могут отличаться от указанных.*

**Обеспечение качества:** Внутренний контроль качества заводской лаборатории изготовителя.  
ТУ 20.30.22-004-56826812-2018

**Хранение:** В закрытой упаковке, в сухом, прохладном, защищенном от мороза помещении при температуре окружающей среды +5°C до +30°C. Беречь от прямых солнечных лучей!  
Дата изготовления и номер партии указаны в заводской маркировке, см. на упаковке.  
Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.  
Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.

**Форма поставки:** Пластмассовое ведро: 25 кг, 1 поддон: 24 ведра

**Основание:** Основание должно быть сухим, прочным, незамерзшим, недеформируемым, не водоотталкивающим, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, высолов, несвязных частиц, остатков старой краски и отвечать строительным нормам.

***Предназначена для нанесения на:***

- армированный базовый штукатурный слой в составе СФТК
- известковые и цементные штукатурки, бетон
- известково-гипсовые штукатурки
- прочные минеральные, силикатные и дисперсионные краски и штукатурки

***Не пригодна для нанесения на:***

- свежие известковые штукатурки
- пластмассу, лаковые и масляные покрытия, клеевые краски

***Подготовка основания:***

- сильно или неравномерно впитывающие основания обработать грунтовкой Baumit MultiPrimer
- мелящие или несильно осыпающиеся основания обработать грунтовкой Baumit MultiPrimer
- сильно осыпающиеся или рыхлые основания обработать грунтовкой Baumit SanovaPrimer
- налет удалить механическим способом
- остатки опалубочной смазки удалить с бетона посредством горячего пара, средствами для удаления опалубочной смазки или путем шлифования
- грязные основания мыть
- поверхности основания, покрытые водорослями или грибами, обработать специальным средством (например, Baumit FungoFluid)
- непрочные, выветрившиеся покрытия удалить
- поврежденные и потрескавшиеся минеральные поверхности выровнять специальным составом (например, Baumit StarContact) и армировать с применением стеклосетки Baumit StarTex
- Основание должно быть твердым и сухим

**Применение:** Перед нанесением грунтовку Baumit FillPrimer следует тщательно перемешать при помощи низкооборотного миксера. При необходимости для достижения необходимой консистенции допустимо добавить немного воды (Внимание! Излишек воды может привести к мелению). Грунтовку наносят на основание равномерным слоем с помощью валика или кисти в один проход. В жаркую погоду рекомендуется обрабатывать поверхность дважды. Основания с неоднородной впитывающей способностью грунтуются в два слоя. При этом после нанесения первого слоя должно пройти не менее 24 часов. Не допускается смешивать грунтовку Baumit FillPrimer с другими составами. Работать рекомендуется равномерно и без перерывов

**Рекомендации и общие указания:** Работы следует проводить при температуре воздуха, основания и материала от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Фасад следует защищать от прямого солнечного излучения, дождя или сильного ветра (например, с помощью подходящей защитной сетки для строительных лесов). Высокие температуры в летнее время сокращают время высыхания (возможно выгорание покрытий). Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры (например, поздней осенью) могут значительно увеличивать время высыхания и приводить к неоднородности цвета. Перед нанесением каждого последующего слоя следует выдерживать паузу не менее 24 часов. Следует защищать глаза и поверхность кожи, а также поверхности, окружающие покрываемые площади, в частности стекло, керамику, клинкер, природный камень, лакированные и металлические поверхности. При необходимости удаляйте брызги грунтовки путем смывания большим количеством воды, не допуская их высыхания и затвердевания.

**Правила по транспортированию:**

Транспортирование допускается в оригинальной неповрежденной упаковке изготовителя наземным, водным и воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При транспортировании должны быть

приняты меры, исключая воздействие атмосферных осадков, а также обеспечивающие защиту упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Правила по утилизации:

Утилизация грунтовок и отходов, образующихся при ее применении, производится в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных норм и правил государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Неиспользованную грунтовку и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Не допускается сбрасывать грунтовку в водоемы санитарно-бытового использования и канализацию.

Указания по очистке:

Мойте руки, рабочие инструменты, приспособления и устройства теплой водой сразу после завершения работ.

Меры безопасности при работе:

При работе с грунтовкой необходимо защищать глаза и кожу. Используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.

Следует использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу; беречь от детей.

При работе с материалом, кроме данного технического описания, необходимо руководствоваться действующими строительными нормами и правилами. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнениях в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем.

Наши устные или письменные рекомендации по практическому применению материалов даются на основании существующего опыта и согласно современному уровню науки и техники в целях оказания поддержки покупателю (потребителю) и не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя, а также каких-либо договорных отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Данные рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности материалов для предусмотренного назначения.